

# FAIANÇA

pasta plástica

## Características físicas

Resistência mecânica em seco	70±10	Kgf/cm <sup>2</sup>
Resistência mecânica em cozido	385±50	Kgf/cm <sup>2</sup>
Retracção Verde - Seco	4.0±1.0	%
Retracção Verde - Cozido	0.2±0.2	%
Retracção Total	4.5±1.0	%
Absorção de Água	18.0±1.0	%
Coefficiente de Dilatação Cúbica	(225±5) x 10 <sup>-7</sup>	·
Perda ao Fogo	13±1.0	%
Cor	Branco	

## Temperaturas de cozedura

Para os resultados obtidos foi utilizada a temperatura de cozedura de 1000°C (±10°C)

## Temperaturas de cozeduras aconselhadas

Chacota	Vidrado Cozido*
1000°C (±10°C)	1020 °C (±10°C)

\* ter em consideração as especificações do vidrado utilizado